

# RINOLCRETE PU-C570

Mortier thixotrope à base de polyuréthane et de ciment

# RINOL

## 1 Données générales

### Description du produit et application

RINOLCRETE PU-C570 est un mortier thixotrope coloré, prêt à l'emploi, à 4 composants, composé de résine polyuréthane de haute qualité et d'agréments minéraux, destiné à la réalisation de plinthes, de corniches et d'applications verticales en général, jusqu'à 9 mm d'épaisseur en une seule application.

Le produit présente une très bonne résistance chimique à une large gamme de détergents, désinfectants, acides, solvants et autres produits chimiques, ainsi qu'une résistance élevée aux chocs et à l'abrasion, associée à d'excellentes propriétés hygiéniques. La surface obtenue ne favorise pas la prolifération des bactéries ou des moisissures.

La formulation unique du RINOLCRETE PU-C570 garantit une durabilité exceptionnelle, même lorsque le revêtement est exposé à des chocs thermiques fréquents et à des températures élevées pouvant atteindre 120 °C. Convient également pour des températures de congélation jusqu'à -40 °C.

## 2 Instructions d'installation

### Préparation du substrat

RINOLCRETE PU-C570 s'applique généralement immédiatement après l'application de l'apprêt RINOLCRETE PU-P270, pendant que celui-ci est encore humide. Le temps d'ouverture de l'apprêt est d'environ 1 heure à 20 °C. Ne pas appliquer une nouvelle couche après ce délai. Si le temps d'ouverture de l'apprêt est dépassé, veuillez laisser l'apprêt durcir complètement. Généralement 12 heures à 20 °C. Une fois le produit entièrement durci, appliquez une nouvelle couche d'apprêt, puis appliquez RINOLCRETE PU-C570 comme indiqué. Si le délai entre les couches dépasse 48 heures, ou si de la condensation ou de l'eau affecte la surface, poncez entièrement la surface avant d'appliquer l'apprêt suivant.

Veillez à ce qu'aucune substance contenant du silicone ou susceptible de perturber la réaction n'entre en contact avec RINOLCRETE PU-C570 avant et pendant la phase de durcissement.

### Traitement

Avant l'application, le matériau doit être acclimaté à la température ambiante (température de la pièce et du sol). La température idéale se situe entre 16 et 22 °C ; il s'agit également de la plage de température recommandée pour le mélange, la pose et le durcissement. Le produit est fourni dans un emballage multicomposant prédosé. Seuls les conteneurs complets peuvent être mélangés.

Agitez la résine RINOLCRETE Comp. Veuillez verser le contenu d'un sachet de 1,1 kg dans un récipient propre. Ajoutez le pigment liquide RINOLCRETE Comp. D et mélanger brièvement à l'aide d'un agitateur électrique (arbre à vis sans fin). Ajoutez le durcisseur RINOLCRETE Comp. Veuillez verser 1,1 kg de produit dans le récipient et mélanger pendant environ 30 secondes. Après ajout progressif du produit de remplissage RINOLCRETE PU-C570 Comp. C, homogénéisez à nouveau pendant au moins 2 minutes à 1500-2000 tr/min. Veuillez vous assurer que le produit de remplissage est bien imprégné des composants liquides et que le mélange est homogène. Évitez la formation d'air pendant l'agitation.



RINOLCRETE PU-C570 s'applique à l'aide d'une truelle à coin ou d'une truelle métallique lisse sur la surface préalablement apprêtée avec RINOLCRETE PU-P270.

Une fois durci et dans les 24 heures à 20 °C, la surface du mortier peut être recouverte, si nécessaire, d'une couche de finition RINOLCRETE PU-C565, conformément à la fiche technique du produit, afin d'améliorer la nettoiyabilité et l'aspect final.

Informations sur le produit		
1	<b>Dimensions de l'emballage</b> Composant A (résine) Composant B (durcisseur) Composant C (charge) Composant D (pigment)	<b>12,5 kg</b> 1,1 kg 1,1 kg 10 kg 0,3 kg
2	Couleurs	Veuillez consulter la brochure RINOLCRETE
3	Durée de conservation / Stockage	9 mois à une température comprise entre 5 et 30 °C, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil, y compris pendant le transport.

Données techniques		
mélange liquide (A+B+C+D)		
1	Densité (à 20 °C)	Environ 2,1g/cm <sup>3</sup>
2	Temps de traitement (20 °C)	Environ 10 minutes
3	Traitement / matériau Température ambiante et de la pièce	12 - 25 °C (min. 3 °C au-dessus du point de rosée, également pendant l'installation et le durcissement)
4	Consommation de matériau (dépend notamment du support)	Environ 2 100g/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur de couche
5	Épaisseur possible (verticale)	de 4 à 9 mm
6	Consommation de matériaux (Coves)	Environ 2100g/cm <sup>3</sup>
7	Enduit suivant (20 °C)	dans un délai de 12 à 24 heures.
8	résistance totale mécanique (20 °C) chimique (20 °C)	après 7 jours après 28 jours

RINOLCRETE PU-C570-M-22-F-01

Données techniques		
mélange liquide (A+B+C+D)		
9	Rel. Humidité relative	Entre 40 et 80 % pendant toute la phase de pose et de séchage

Données techniques		
Matériau durci Mélange		
1	Force d'adhérence (DIN ISO 4624)	> 1,5N/mm <sup>2</sup> (défaillance du béton)
2	Résistance à la flexion (DIN EN 196 / ASTM C 190)	16N/mm <sup>2</sup>
3	Résistance à la compression (DIN EN 196 / ASTM C 109)	52N/mm <sup>2</sup>
4	Résistance à la traction (ISO 527 / ASTM D638)	7N/mm <sup>2</sup>
5	Coefficient de dilatation thermique (DIN EN 1770 / ASTM C531)	4 x 10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>
6	Absorption d'eau (CPBM 2/67/2)	0 ml
7	Résistance à la température	-40 °C à +120 °C avec une épaisseur de 9 mm

## Renouvellement du revêtement

En cas de retouche dans les 24 heures suivant l'application, la surface à recouvrir doit être soigneusement préparée par grenailage sous vide ou ponçage au diamant. Sur les surfaces entièrement diffusées, aucune préparation n'est nécessaire. Avant l'application, il est nécessaire d'éliminer complètement l'excédent d'agrégats épandus.

## Mesures de santé et de sécurité

Pour toute information concernant la manipulation du produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité la plus récente et valide ainsi qu'aux directives de l'industrie chimique relatives à la manipulation des matériaux de revêtement (M004/M023). Veuillez porter des vêtements de protection appropriés et des lunettes de sécurité pendant l'application. Nettoyez les outils immédiatement après avoir terminé le travail avec RINOL DE-X10. Le contact cutané avec les résines liquides peut entraîner des problèmes de santé et des allergies. Une fois correctement durci, le produit est physiologiquement sans danger.

## Entretien

Afin de préserver les propriétés du revêtement de sol à long terme, nous recommandons un entretien régulier. Veuillez demander nos instructions d'entretien RINOLCRETE.

Le sol peut être nettoyé avec la plupart des détergents et solutions désinfectantes habituellement utilisés dans l'industrie alimentaire, à l'aide de machines de nettoyage mécaniques, de nettoyeurs à haute pression et de

nettoyeurs à jet de vapeur doux.

## Remarque

Les données caractéristiques sont des valeurs approximatives déterminées par nos soins, qui ne constituent pas des garanties de propriété. Aucune responsabilité ne peut donc être engagée sur la base de la fiche technique du produit.

Pour toute question relative à la formation éventuelle de couches et pour obtenir des informations plus détaillées sur la mise en œuvre des produits RINOLCRETE, veuillez consulter le guide technique RINOLCRETE ou contacter notre équipe technique.

Seule la dernière version de la fiche technique est valable et remplace toutes les fiches techniques antérieures.

## Remarque importante

Outre la température ambiante, la température du substrat est également d'une importance capitale. Les réactions chimiques sont généralement ralenties à basse température. À basse température, le temps de travail du matériau et le temps de durcissement complet du revêtement sont prolongés. Les basses températures augmentent la viscosité des matériaux et donc leur consommation. À des températures plus élevées, les réactions chimiques sont accélérées, ce qui réduit le temps de travail du matériau, le temps de recouvrement et le temps de durcissement complet du revêtement.

Le produit présente une structure de surface habituelle pour les revêtements appliqués à la main. De légères irrégularités, des différences de couleur et des traces visibles de truelle/rouleau sont inévitables en raison de la matière première et du traitement. L'aspect et la couleur de la surface entre la corniche et le sol ne sont pas identiques. Bien que l'exposition aux rayons UV n'affecte pas les performances du revêtement, elle entraînera un jaunissement du sol, particulièrement visible sur les couleurs claires.

Pendant l'application, le durcissement et toute la durée de vie du sol, protégez le revêtement contre l'humidité présente sur la face arrière et sous pression.

Les exemples d'application sont basés sur nos meilleures connaissances et notre expérience. Nous recommandons toujours de procéder à des essais sur site avant l'installation.

## Mentions légales

En raison des différents matériaux, substrats et conditions de travail divergentes, aucune garantie quant au résultat des travaux ni aucune responsabilité pour quelque raison que ce soit et/ou relation juridique ne peut être assumée par RCR Flooring Products Italia S.r.l. ou RCR Flooring Products GmbH. Pour tous les autres aspects, les dernières conditions générales de vente de RCR Flooring Products Italia S.r.l. ou de RCR Flooring Products GmbH s'appliquent. Elles peuvent être demandées auprès de nous ou consultées et imprimées sur le site [www.rinol.com](http://www.rinol.com) dans leur version actualisée. Nous nous réservons expressément le droit d'apporter des modifications aux spécifications du produit.

# RINOLCRETE PU-C570

Mortier thixotrope à base de polyuréthane et de ciment

# RINOL

## Marquage CE

La norme DIN EN 13813 « Matériaux de chape et chapes - Matériaux de chape - Propriétés et exigences » (janvier 2003) spécifie les exigences relatives aux mortiers de chape utilisés pour les constructions de sols intérieurs.

Les revêtements et les scellants en résine synthétique sont également couverts par cette norme. Les produits conformes à la norme ci-dessus doivent porter le marquage CE.

 RCR Flooring Products Italia S.r.l. Via V. Chiarugi 76/U 45100 Rovigo - Italie	
05 <sup>1</sup> Norme européenne relative à la protection thermique des opérateurs pour les équipements de protection individuelle contre la chaleur rayonnante	
1119-CPR-0833 09 Norme européenne relative aux produits de construction destinés à l'isolation thermique des bâtiments	
Chape/revêtement en résine synthétique pour usage intérieur dans les bâtiments (structures conformes aux fiches techniques)	
Comportement du feu :	Bfl-s1
Émission de substances corrosives :	SR
Perméabilité à l'eau :	NPD <sup>2</sup>
Résistance à l'abrasion :	NPD <sup>2</sup>
Résistance à la traction de l'adhésif (adhérence) :	B > 2,0
Résistance aux chocs :	IR > 4
Isolation acoustique aux bruits d'impact :	NPD <sup>2</sup>
Absorption acoustique :	NPD <sup>2</sup>
Résistance aux produits chimiques :	NPD <sup>2</sup>

-1) les deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé.

-2) NPD = Performance non déterminée ; valeur caractéristique non déterminée

## Marquage CE : 1504-2

Les systèmes de revêtement de sol soumis à des contraintes mécaniques et dont les produits sont conformes à la norme DIN EN 1504-2 doivent également satisfaire à l'exigence DIN EN 13813.

La norme DIN EN 1504-2 « Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton - Partie 2 : Systèmes de protection de surface pour le béton » spécifie les exigences relatives aux méthodes de protection de surface « imprégnation hydrophobe », imprégnation et revêtement. Si nécessaire, la brochure correspondante peut être demandée.

## Règlement européen 2004/42 (directive Decopaint) :

La teneur maximale en COV (catégorie de produit IIA / type j sb) autorisée par le règlement européen 2004/42 est de 500 g/l dans l'état prêt à l'emploi (limite 2010). La teneur maximale en COV du RINOLCRETE PU-C570 prêt à l'emploi est inférieure à 500 g/l.

## Code SIG : PU 40

Pour plus d'informations sur le Giscode, veuillez contacter Wingis en ligne à l'adresse <https://wingisonline.de>.